

MATERIAU DE REFERENCE IRSID 1651

Acier non allié

SOLD OUT

Elément	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Al	Cu	As	Sn
Moyenne	0,299	0,438	1,025	0,018	0,047	0,294	0,276	0,043	0,004	0,336	0,038	0,033
Estimation de l'écart-type des moyennes	0,010	0,016	0,028	0,001	0,005	0,014	0,012	0,004	0,0017	0,018	0,003	0,002
Nombre de labos	65	86	85	77	78	81	84	27	15	79	14	19

Teneurs exprimées en % en poids .

Les valeurs figurant en italique sont indicatives .

Autres informations (en %) : Co $\approx$ 0,020 - Ti $\approx$ 0,002 - B < 0,001 - V < 0,005 - Zr < 0,003.

L'acier 1651 se présente sous la forme d'un disque de 40 mm de diamètre et de 30 mm de hauteur .

Les informations figurant ci-dessus sont issues du dépouillement statistique des résultats obtenus lors du circuit d'analyse de comparaison IRSID n° 221S (D. RAVAINÉ)

IRSID

Voie Romaine - BP 30 320 - 57 283 Maizières-les-Metz Cedex - France
 Téléphone : 03 87 70 40 88 - Télécopieur : 03 87 70 41 13