

MATERIAU DE REFERENCE IRSID 1736

ACIER FAIBLEMENT ALLIE contenant 1%Cr et 0,25%Mo

SOLD OUT

Elément	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Al Total
Moyenne	0.174	0.288	0.774	0.016	0.016	1.02	0.238	0.054	0.025
Estimation de l'écart-type des moyennes	0.005	0.013	0.012	0.002	0.002	0.02	0.013	0.004	0.006
nombre de labos	76	66	77	71	67	75	73	66	43

Teneurs exprimées en % en poids .

Les valeurs figurant en italique sont indicatives .

L'échantillon se présente sous forme d'un disque de 40 mm de diamètre et 30 mm de hauteur .

Les informations figurant ci-dessus sont issues du dépouillement statistique des résultats obtenus lors des circuits d'analyse de comparaison IRSID n° 192S - 232S1 et n° 201A _ (D. RAVAINÉ) .

Certificat d'analyse - Edition de Septembre 1999

IRSID

Voie Romaine - BP 30320 57283 Maizières-les-Metz Cedex - France
 Téléphone : 03 87 70 40 88 - Télécopieur : 03 87 70 41 13